



MONOLASTEX RE

FDV - DATABLAD

Forvaltning, Drift og Vedlikehold - Monolastex RE Fasademaling

PRODUKTINFORMASJON

Monolastex RE er en vannbasert, en-komponent, elastomerisk tykkfilmsmaling som tåler termiske bevegelser i underlaget. Produktet er basert på et unikt UV-herdene system som kun herder i overflaten. Monolastex RE gir en total vær- og vann-beskyttelse, samtidig som den er motstandsdyktig mot karbondioksyd, syrer og kjemikalier. Produktet er svært diffusjonsåpent slik at underlaget får tørke ut.

Monolastex RE leveres i en rekke standardfarger, men kan også bestilles og produseres i de fleste spesialfarger etter ønske fra byggherre, arkitekt eller konsulent. Produktet påføres med pensel/kost, rulle eller sprøyte. Sammen med Bonding Primer, har Monolastex RE svært god vedheft til underlaget.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til utvendige fasader og konstruksjoner av mur, betong, pusset Leca osv der det kan være fare for bevegelser og riss.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottakstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

Monolastex RE gir normalt en effektiv beskyttelse for underlaget i minimum 10 år, forutsatt at påføring er gjort i henhold til anbefalinger i teknisk datablad. Malingens spesielle herdesystem gjør at skitt og forurensing vaskes av, spesielt på værutsatte fasader. Dette vil hindre groe og forurensing i større grad enn for konvensjonelle malinger. En plan for inspeksjon og kontinuerlig rengjøring er likevel svært viktig. En inspeksjon med påfølgende rengjøring anbefales utført hvert eller hvert annet år. Dette vil hindre at eventuelle sår og skader får utvikle seg,

samtidig som man unngår at fukt trenger inn i underlaget eller at forurensing får gro fast.

Ved eventuell skade fjernes løs maling, området rengjøres nøye og påføres 1 strøk Bonding Primer og 2 strøk Monolastex RE, så snart underlaget er tørt.

Fasadene bør vaskes jevnlig, gjerne hvert eller hvert annet år, med tilpasset vaskemiddel, for eksempel NIVAS Citrusvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rebehandlingstid vil variere med lokale klimatiske forhold, værbelastning og eventuelle andre ytre påkjenninger. Etter 10 år er som regel malingsfilmen inntakt, men gir begrenset beskyttelse for underlaget. Det bør da påføres 1 strøk Bonding Primer og 2 strøk Monolastex RE for å gi fasadene 10 nye år med effektiv beskyttelse. Det er viktig å ikke vente for lenge med rebehandling. Hvis rebehandlingen utsettes økes stadig faren for slitasje, sår og skader i underlaget.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle tekniske- og HMS-datablad for produktet.

FARGESPEKIFIKASJON

Her kan fargenavn, Ref-kode eller nr. settes inn:
Farge:

Farge:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:.....

Adresse:.....

Tlf.1:..... Tlf.2:.....

E-post:.....

Dato:.....

REVISJONSDATO: 24.09.2009