



BICHOLUX QD HB Project Primer

BESKRIVELSE

Bicholux QD HB Prosjekt Primer er en matt, hurtigtørrende olje-alkyd primer for de fleste typer metaller. Primeren renner ikke og kan derfor overmales nesten umiddelbart.

BRUKSOMRÅDER

Bicholux QD HB Prosjekt Primer brukes på de fleste typer industrielt utstyr som containere, maskiner og stålkonstruksjoner. Kan påføres stabile eksisterende malinger, stål og sandblåst stål.

FORDELER

- Hurtigtørrende
- Renner ikke
- Svært god heft
- Hurtig overmaling
- Høytbyggende
- Gode fyllegenskaper
- Korrosjonshindrende

PÅFØRING

Underlaget må rengjøres nøye og må være tørt, fritt for olje, fett, rust og annen forurensing før påføring av Bicholux QD HB Prosjekt Primer. Gammel, stabil og intakt maling må pusses matt før påføring.

Bicholux QD HB Prosjekt Primer påføres med kost, rulle eller sprøyte.



TEKNISKE DATA

Overflate:	Matt
Farge:	RAL 1013 Perlehvitt
Filmtykkelse:	160 -230 μ VFT 70 -100 μ TFT
Dekning:	6,7m ² /L ved 70 μ TFT
Egenvekt:	1,30 g/ml
Tørrstoff:	65% vekt/47% volum
Temperatur:	Minimum 5°C
Fuktighet:	Maksimum 80% RH
VOC innh.:	463g/L
Tørketid:	
Overfl.tørr:	ca. 30 minutter
Pussetørr:	ca. 24 timer
Gjennomtørr:	ca. 7 døgn
Tynning:	Skal i utgangspunktet ikke tynnes, men kan ved sprøyting tynnes med BICCS Thinner 0102. Maksimum 5 – 20%
Sprøyteutstyr:	
Luftsprøyte:	Dyse 1,8 - 2,5 3 – 5 Bar 20-40 sec. DIN cup 4
Luftløs sprøyte:	Dyse 0,011–0,013” 130 – 150 Bar 40-60 sec. DIN cup 4 Kryss-sprøyting anbefales.
Rengjøring:	Utstyr rengjøres med BICCS Thinner 0102.
Forpakning:	20 Liters stålspann
Oppbevaring:	Minst 1 år i uåpnet originalforpakning. (5 – 25°C).

Teknisk Datablad No: NI-02021