



FCR HERDEMEMBRAN, VANNBASERT

ANVENDELSE:

Flexcrete Herdemembran er utviklet spesielt for Flexcrete betongreparasjon og beskyttelses system. Produktet forringer ikke heftegenskapene i overflaten og kan derfor overmales med membraner fra Liquid Plastics Ltd.

FORDELER:

- Lett å påføre.
- Kan sprøytes umiddelbart på fersk Flexcrete reparasjonsmørtel.
- Påføres i én operasjon. Det behøves ikke sand, ettervanning eller tildekking med plast.
- Gulner ikke. Et stabilt produkt som ikke vesentlig forandrer mørtelens/betongens utseende.
- Kan lett overmales. Har ingen negativ effekt på heft egenskaper for senere overflatebehandling.
- Kan tynnes med vann inntil 50 %, unntatt for Decadex
- En rimelig støvbinder

PRODUKTBEKRIVELSE:

Flexcrete Herdemembran er en akryl harpiks som danner en elastisk hinne på sementbaserte overflater, uten å forringe heftegenskapene for senere overflatebehandling..

TEKNISKE DATA:

Farge: Melkeaktig hvit

Densitet: 1,03 ved 20°C

Flammepunkt: IK

Viskositet: 64 cps ved 20°C

PÅFØRING:

Flexcrete Herdemembran bør sprøytes på overflaten av fersk sement basert mørtel fra Flexcrete's betong reparasjons system. Påføring bør skje snarest mulig og helst innen 15 min. dersom overflaten er utsatt for sol og vind. Flexcrete Herdemembran påføres med manuell lavtrykks-sprøyte med fin sprut ca. 5 - 7 m²/liter. Dette for å sikre en jevn og fullstendig påføring.

Det oppnås best resultat ved å holde munnstykket ca 1/2 - 1meter fra overflaten. Munnstykket føres frem og tilbake over mindre områder av gangen; 1 - 5 m².

Teknisk Datablad No: NI-02061

OVERMALING:

Overflater som er behandlet med Flexcrete Herdemembran bør herde i minimum 3 dager før overflatebehandling med membraner fra Liquid Plastics Ltd., for å sikre best mulig heft. Se datablad for de enkelte membraner for nærmere informasjon angående toleransegrenser for overflatefukt samt priming.

RENGJØRING:

Alt verktøy rengjøres i vann straks etter bruk.

LAGRING OG HÅNDTERING:

Lagres uåpnet, frostfritt og tørt. Beskyttes mot ekstreme temperaturer.

EMBALLASJE:

5 liter plastkanne

DEKKEVNE:

5 - 7 m² /liter.

SIKKERHETSREGLER:

Benytt hansker og øyebeskyttelse.

Unngå kontakt med hud og øyne.

Benytt beskyttelses krem og fjern straks produktet fra huden med harpiksfjernende krem.

Ved sprut i øynene må det skylles med rikelige mengder vann og tas kontakt med lege.