

## Kieselit – Grundiermittel

Grunning- og fortynningskonsentrat på Silikatbasis for stabilisering og styrking av sugende underlag, samt for fortynning av Kieselit Silikatmalinger. Tynnes med vann i forholdet 1:1.


**Grunnfarge:**

Klar

**Glans:**

Silkematt

**Egenvekt:**

Ca. 1,0

**Bindemiddel:**

Kaliumvannglass og spesielle stabilisatorer

**Emballasje:**

10 liter

**Bruksområde:**

Utendørs og innendørs

**Tynningsmiddel:**

Vann 1:1

**Lagring:**

Oppbevares kjølig, men frostfritt, og kun i plastkanne.

**Rengjøring:**

Rengjør alt utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

**Forenelighet:**

Blandbar med alle Alligatorprodukter med samme bindemiddel.

**Tørketid:**

Ca. 12 timer. Ved lave temperaturer må det påregnes lengre tørketid.

**Forbruk:**

Ca. 0,10 - 0,25 liter/m<sup>2</sup> av uforynnet Grundiermittel.

Merk: For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

**Fargevalg:**

Kan brekkes med Kieselit brekk- og fulltonefarger.

**Minimumstemperatur:**

Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

**Egenskaper:**

Kieselit – Grundiermittel er en transparent grunning på Silikatbasis med stabiliserende og heftende virkning på malte og umalte mineralske underlag. Produktet er svært diffusjonsåpent og ikke filmdannende.

**Bruksområder:**

Alle vanlige mineralske underlag (Alle typer puss, betong og murverk), stabile mineralske malinger.

**Forberedelser av underlaget:**

Kieselit-Grundiermittel skal påføres ren, tørr og stabil overflate. Fjern all skitt, dårlig maling, støv, alger, soppvekst ved hjelp av høytrykksspyling, fasade vask, sandblåsing eller annen egnet rengjøringsmetode. Olje og fett må fjernes. Skadet betong, murverk eller tegl må utbedres, sprekker og dårlige fuger må repareres før overflatebehandling.

**Påføring:**

Kieselit-Grundiermittel påføres med pensel eller rulle. Det anbefales å bruke pensel og arbeide grunningen inn i underlaget. Sterkt sugende underlag kan kreve en litt mer uttynnet blanding. Faste og svakt sugende underlag kan grunnes med en blanding av Grundiermittel, vann og Kieselit maling i forholdet 1:1:2. Som fortynningsmiddel for Kieselit malinger kan malingen tilsettes opptil 10% fortynnet Kieselit Grundiermittel. (Fortynnet med vann i forholdet 1:1).

**Påføringsråd:**

Må ikke påføres i direkte sollys, sterk vind eller høy underlagstemperatur.

**Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.**
**EU – grenseverdi for VOC for denne type produkter:**

50g/L (2007) – 30g/L (2010). Dette produktet inneholder maks. <1g/L VOC

**Produktkode:**

M-SK01

**Versjon:**

12.06

**Teknisk Datablad no: NI-02085**

**Allmenne råd:**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å innhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skyl øyeblikkelig nøye med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

**Avfallshåndtering:**

Overskuddsmateriell behandles/leveres som spesialavfall. Tørkede rester kan kastes som restavfall.

**Tekniske råd og anbefalinger:** Ring: 51 71 56 00



**NORSK  
INDUSTRIVERN AS**

Skvadronvn.25, 4050 Sola – Tlf.: 51 71 56 00 – Faks.: 51 71 56 10  
E-post: post@industrivern.no