

Miropan – Grundfarbe

Pigmentert grunnmaling spesielt for Silikonhartsbasert maling og puss. Vannfortynnbar opptil 20%.


Grunnfarge:

Hvit.

Glans:

Matt

Egenvekt:

Ca. 1,5

Bindemiddel:

Copolymer Kunststoffdispersjon.

Pigmentbase:

Titanoxid, quartz, tilsetninger og spesielle enzymer.

Emballasje:

20 kg

Bruksområde:

Utendørs og innedørs

Tynningsmiddel:

Vann, ca 20%

Lagring:

Oppbevares kjølig, men frostfritt.

Rengjøring:

Rengjør alt utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

Tørketid:

Ca. 12 timer. Ved lave temperaturer må det påregnes lengre tørketid.

Forbruk:

Ca. 150 - 250 g/m².

Merk: For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

Fargevalg:

Kan brekkes med Optima-Color brekk- og fullfarger. Tilsetning av

brekkfarger vil forandre malingens oppgitte egenskaper.

Minimumstemperatur:

Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

Egenskaper:

Miropan – Grundfarbe er en pigmentert grunning med finmolekylært bindemiddel på Silikonhartsbasis. Den vannbaserte grunningen gir, pga dens kombinasjon av fyllstoff og pigmenter et fast, stabilt feste for påfølgende malinger. Den trenger inn i underlaget og sikrer heften. Miropan-Grundfarbe har svært gode heft egenskaper både på mineralske, organiske og ikke sugende overflater.

Produktet er luktsvakt, alkaliebestandig og svært diffusjonsåpent.

Bruksområder:

Alle vanlige mineralske underlag (Alle typer puss, betong og murverk), tre, trevirke, gips, ikke jernholdige metaller og stabile mineralske og organiske malinger.

Forberedelser av underlaget:

Miropan-Grundfarbe skal påføres ren, tørr og stabil overflate. Fjern all skitt, dårlig maling, støv, alger, soppvekst ved hjelp av høytrykksspyling, fasade vask,

sandblåsing eller annen egnet rengjøringsmetode. Olje og fett må fjernes. Skadet betong, murverk eller tegl må utbedres, sprekker og dårlige fuger må repareres før overflatebehandling.

Påføring:

Miropan-Grundfarbe påføres med pensel eller rulle. Det er viktig å røre malingen godt før påføring. Det anbefales å bruke pensel og arbeide grunningen inn i underlaget. Miropan- Grundfarbe er konsentrat og skal fortynnes noe. Sterkt sugende underlag krever mer fortynning enn ikke sugende. Kritiske underlag bør sikres med en løsemiddelholdig grunning.

Påføringsråd:

Må ikke påføres i direkte sollys, sterk vind eller høy underlagstemperatur.

Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.

EU – grenseverdi for VOC for denne type produkter:

75g/L (2007) – 30g/L (2010). Dette produktet inneholder maks. <1g/L VOC

Produktkode:

M-GP01

Versjon:

12.06

Teknisk Datablad no: NI-02089

Allmene råd:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å innhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skylk øyeblikkelig nøy med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

Avfallshåndtering:

Må ikke helles/kastes i avløp eller søppelspann. Overskuddsmateriell behandles/leveres som spesialavfall. Tørkede rester kan kastes som restavfall.

Tekniske råd og anbefalinger: Ring: 51 71 56 00



**NORSK
INDUSTRIVERN AS**

Skvadronvn.25, 4050 Sola – Tlf.: 51 71 56 00 – Faks.: 51 71 56 10

E-post: post@industrivern.no