

## Kreativ-Lasur

Kreativ-Lasur er en transparent akrylbeis for beskyttelse og estetisk oppgradering av puss, betong o.l.



**Grunnfarge:**  
Transparent

**Glans:**  
Matt

**Egenvekt:**  
Ca. 1,05

**Bindemiddel:**  
Akrylat

**Emballasje:**  
5 liter

**Bruksområde:**  
Utendørs og innendørs

**Tynningsmiddel:**  
Vann

**Lagring:**  
Oppbevares kjølig, men frostfritt.

**Rengjøring:**  
Rengjør alt utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

**Forenelighet:**  
Blandbar med alle Alligatorprodukter med samme bindemiddel.

**Tørketid:**  
Romtemperatur: Ca.3-4 timer. Ved lavere temperaturer må det påregnes lengre tørketid.

**Forbruk:**  
Ca.0,10 - 0,20 liter/m<sup>2</sup>/strøk.  
Merk: For å oppnå de beskrevne egenskaper/funksjoner for betongbeskyttelse bør det påføres 2 strøk. For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

**Fargevalg:**  
Kan brekkes med passende Allfacolor brekkfarger og Optima-

Color brekk- og fullfarger. Tilsetning av brekkfarger vil forandre malingens oppgitte egenskaper. Mengden av brekkfarger og fargetilsetninger bestemmer fargeintensiteten og dekkevnen.

**Minimumstemperatur:**  
Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

**Egenskaper:**  
Kreativ-Lasur er værbestandigt i henhold til DIN 53778. Produktet er alkalieresistent, har god heftevne og er lett å påføre. Kreativ-Lasur brukes som estetisk beis for å lage lasureffekter sammen med annen grunnfarge innendørs og utendørs, eller som karbonatiserings- og kloridbremsende lasur for ubehandlet betong. Brukes for å skjule/dempe støpemerker, reparasjoner og fargenyanser i betongen. På sugende underlag bør det grunnes med Tiefgrund LEF.

**Bruksområder:**  
Alle vanlige mineralske underlag (Alle typer puss, betong og murverk). gipsplater, harde fiberplater, bæredyktige og stabile, mineralske og organiske malinger.

**Forberedelser av underlaget:**  
Kreativ-Lasur skal påføres ren, tørr og strukturelt akseptert overflate. Underlaget må i enkelte tilfeller sikres med en av grunningene i Alligatorsortimentet.

**Påføring:**

Bruk fortrinnsvis en og samme påføringsteknikk i løpet av en jobb. Kreativ-Lasur påføres med pensel, rulle eller sprøyte.

Det er viktig å røre den pigmenterte lasuren godt før påføring. For lasurteknikk påføres Kreativ-Lasur oppå aktuelt mellomstrøk med ønsket verktøy, f.eks. flatkost, natursvamp, laseringsvamp e.l. Lasuren påføres i 1-3 strøk vått i vått og normalt i kryss. Ved behov kan Kreativ-Lasur tynnes med inntil 5 % vann.

For utendørs betongbeskyttelse påføres Kreativ-Lasur i 2 strøk a' 0,20 liter/m<sup>2</sup>/strøk, med rulle, pensel eller sprøyte.

**Påføringsråd:**  
Kreativ-Lasur brukes på tørre flater ved min. 5°C overflate/lufttemperatur.

Kreativ-Lasur skal ikke påføres i regn eller i situasjoner hvor den relative luftfuktigheten er >90%. Må ikke påføres i direkte sollys, sterk vind eller høy underlagstemperatur.

**Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.**

**EU – grenseverdi for VOC for denne type produkter:**  
75g/L (2007) – 30g/L (2010). Dette produktet inneholder maks. 25g/L VOC

**Produktkode:**  
M-DF02

**Versjon: 01.07**

**Teknisk Datablad no: NI-02091**

### Sprøytedata:

Trykk i bar: 160 / sprøytevinkel 50° / Dysestørrelse i tommer: 0,019 / Filter: 60 / Dysestørrelse i mm: 0,48 / Fortynning: Ca.5% vann

### Allmene råd:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å innhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skylk øyeblikkelig nøy med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

### Avfallshåndtering:

Overskuddsmateriell behandles/leveres som spesialavfall. Tørkede rester kan kastes som restavfall.

**Tekniske råd og anbefalinger:** Ring: 51 71 56 00



**NORSK  
INDUSTRIVERN AS**

Skvadronvn.25, 4050 Sola – Tlf.: 51 71 56 00 – Faks.: 51 71 56 10  
E-post: post@industrivern.no