

Tiefgrund LEF

Vannfortynnbar spesialgrunningsmiddel på akrylatbasis for stabilisering, styrking og heftsikring på sugende underlag. Påføringsklart for utendørs og innendørsbruk.

**Grunnfarge:**

Klar

Glans:

Silkematt

Egenvekt:

Ca. 1,0

Bindemiddel:

Hydrosol.

Emballasje:

10 liter

Bruksområde:

Utendørs og innedørs

Tynningsmiddel:

Vann

Lagring:

Oppbevares kjølig, men frostfritt.

Rengjøring:

Rengjør alt utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

Forenelighet:

Blandbar med alle Alligatorprodukter med samme bindemiddel.

Tørketid:

Ca.12 timer. Ved lave temperaturer må det påregnes lengre tørketid.

Forbruk:Ca.0,10 - 0,25 liter/m².

Merk: For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

Fargevalg:

Kan brekkes med Optima-Color brekk- og fulltonefarger. Tilsetning av brekkfarger vil forandre grunnigens oppgitte egenskaper.

Minimumstemperatur:

Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

Egenskaper:

Tiefgrund LEF er en transparent grunning med mikromolekylært bindemiddel som trenger dypt inn i underlaget og sikrer god heft.

Produktet er ikke filmdannende og svært diffusjonsåpent.

Tiefgrund LEF har svært gode hefteegenskaper både på mineralske og organiske sugende overflater, og er spesielt egnet for sugende underlag.

Bruksområder:

Alle vanlige mineralske underlag (Alle typer puss, betong og murverk), gips, fiberplater og stabile, sugende mineralske og organsike malinger.

Forberedelser av underlaget:

Tiefgrund LEF skal påføres ren, tørr og stabil overflate.

Fjern all skitt, olje, fett, dårlig maling, støv, alger, soppvekst ved hjelp av høytrykksspyling, fasade vask, sandblåsing eller annen egnet rengjøringsmetode. Skadet betong,

murverk eller tegl må utbedres, sprekker og dårlige fuger må repareres før overflatebehandling.

Påføring:

Tiefgrund LEF påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Det anbefales å bruke pensel og arbeide grunningen inn i underlaget. Tiefgrund LEF skal trekke inn i underlaget og flytende grunning må ikke bli stående på overflaten. Tynnes i så fall med vann.

Sterkt sugende underlag påføres grunning 2 ganger, vått i vått.

Svakt sugende underlag kan eventuelt blandes med inntil 10% av den påfølgende malingen fra Alligator.

Påføringsråd:

Må ikke påføres i direkte sollys, sterk vind eller høy underlagstemperatur.

Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.**EU – grenseverdi for VOC for denne type produkter:**

50g/L (2007) – 30g/L (2010).

Dette produktet inneholder maks. <1g/L VOC

Produktkode:

M-GF01

Versjon: 01.07**Teknisk Datablad no: NI-02092****Sprøytedata:**

Trykk i bar: 120 / sprøytevinkel 40° / Dysestørrelse i tommer: 0,0171 / Filter: 60 / Dysestørrelse i mm: 0,43 / Fortynning: Ca.10% vann

Allmene råd:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å innhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skylk øyeblikkelig nøye med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

Avfallshåndtering:

Overskuddsmateriell behandles/leveres som spesialavfall. Tørkede rester kan kastes som restavfall.

Tekniske råd og anbefalinger: Ring: 51 71 56 00**NORSK
INDUSTRIVERN AS**

Skvadronvn.25, 4050 Sola – Tlf.: 51 71 56 00 – Faks.: 51 71 56 10

E-post: post@industrivern.no