

## Graffiti-Schutz N

ALLIGATOR Graffiti-Schutz N er en diffusjonsåpen, mikrovoksbasert graffiti beskyttelse for malte flater og ikke sugende underlag.

**Grunnfarge:**

Transparent

**Egenvekt:**

Ca. 1,0

**Bindemiddel:**

Voksdispersjon

**Emballasje:**

25 liter, 5 liter og 1 liter

**Bruksområde:**

Utendørs

**Lagring:**

Oppbevares kjølig, men frostfritt.

**Rengjøring:**

Rengjør alt utstyr med vann og såpe umiddelbart etter bruk.

**Forbruk:**

Ca. 0,20 – 0,30 liter/m<sup>2</sup>/strøk.

For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

**Minimumstemperatur:**

Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

**Egenskaper:**

ALLIGATOR Graffiti-Schutz N er en tyntflytende, transparent mikrovoks. Produktet er diffusjonsåpent og biologisk nedbrytbart i henhold til OECD Guideline 302B.

ALLIGATOR Graffiti-Schutz N impregnerer overflaten mot tagging, graffiti, fuktighet og forurensing.

ALLIGATOR Graffiti-Schutz N brukes på malte flater, ikke sugende betong, fliser, puss, lakkerte flater osv.

Når den beskyttede flaten blir utsatt for graffiti, kan denne vanligvis enkelt spyles av med høytrykkspyler med varmt vann. Mikrovoksen spyles også av, og det må påføres ny voks for at overflaten fortsatt skal være beskyttet.

**Forberedelser av underlaget:**

ALLIGATOR Graffiti-Schutz N skal påføres stabil, ren og tørr overflate.

**Påføring:**

Kannen rystes godt før bruk. ALLIGATOR Graffiti-Schutz N påføres med pumpestrøte i 2 strøk i kryss - et strøk vertikalt og et strøk horisontalt. Andre strøk påføres når første strøk er tørt.

Den beskyttende virkningen begynner etter ca. 2 timer, men mikrovoksen er ikke gjennomtørket før etter 4 – 72 timer – avhengig av underlag og værforhold.

For å fjerne graffiti fra den beskyttede overflaten brukes en

høytrykkspyler, 90 bar eller høyere, med varmt vann, ca 80°C. (Vær oppmerksom slik at ikke trykk og eventuelt temperatur skader underlaget).

Etter en kort oppvarming av underlaget med varmtvannspyleren vaskes voksen med graffitiingen av overflaten. Graffitiingen løses ikke opp, kommer ikke i avløpet og kan lett fjernes bra bakken.

NB! Den rengjorte flaten må rebehandles med ALLIGATOR Graffiti-Schutz N mikrovoks for fortsatt å være beskyttet.

**Påføringsråd:**

Vær oppmerksom på de gjeldende regler for utslipp til det offentlige avløpsystem.

**Merk:**

Vi anbefaler at produktet først prøves på et lite felt.

**Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.**

**Versjon:**

01.07

**Teknisk Datablad no: NI-02099**

**Allmenne råd:**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å inhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skyl øyeblikkelig nøye med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

**Tekniske råd og anbefalinger:** Ring: 51 71 56 00



**NORSK  
INDUSTRIVERN AS**

Skvadronvn.25, 4050 Sola – Tlf.: 51 71 56 00 – Faks.: 51 71 56 10  
E-post: post@industrivern.no