



NIVAS POLYMER LM Fugemasse

NIVAS POLYMER LM er en en-komponent elastisk fugemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høy-kvalitets fugemasse med meget god vedheft.

BRUKSOMRÅDER:

- Ekspansjonsfuger, fuger rundt vinduer og dører
- God vedheft til de fleste materialer
- Fugebevegelse opp til 50%
- Miljøvennlig (løsemiddelfri)
- Kan overmales
- Ingen lukt
- Meget god vær- og UV-bestandighet

UNDERLAG: Metaller, tre, betong, gips, tegl, PVC

- og de fleste typer byggmateriell
- Tilfredsstillende ISO 11600 F-25- LM

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann.

Rengjøring

Uherdet masse/verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)

TEKNISKE DATA

Materialtype:

1-komponent hybrid polymer

Herdesystem:

Herder med luftens fuktighet

Spesifikk vekt:

Ca. 1,39 kg/ltr.

Hardhet shore:

18 +/-5

iflg. ISO 828

Hinnedannelse:

Ca. 10 minutter

v/23°C og 50% RF

Herdetid:

2 mm pr. døgn

v/23°C og 50% RF

Overmalbar:

Overmalbar med vannbaserte malinger og de fleste andre malingssystemer. For de fleste malinger bør man teste vedheften først. Generelt anbefales det normalt ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen.

Dette er imidlertid ikke noe problem med høyelastiske malinger som **Decadex** og

Monolastex RE

Brukstemperatur:

+ 1°C - +30°C

Temp. bestandig:

-40°C - + 90°C

Fugebevegelse:

+/- 50%

Farger:

Betonggrå, hvit, sort

Emballasje:

290 ml. Patron

Lagring:

12 måneder.

Lagret tørt og svalt.